

**Pflegeanweisung gemäß DIN 18356
für versiegelte oder mit Kiehl-Legnodur-System
behandelte Holzfußböden
Kiehl-Parketto-Clean-Konz. & Kiehl-Parkettin-Konz.**



Diese Pflegeanweisung ist gültig für alle versiegelten Holzfußböden gemäß **DIN 18356 Parkettarbeiten** sowie mit Permanentbeschichteten Oberflächen z.B. Kiehl-Legnodur-brillant/ -satina/ -Titan/ -TiGloss.

Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt die Oberfläche des Holzes einen Schutz und ist daher weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz.



Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel

Die Oberflächen aller Fußböden unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege zum Werterhalt erforderlich, die mit den Produkten **Kiehl-Parkettin-Konzentrat**, **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** und **Kiehl-Legnomat** durchgeführt wird.

Reinigungs- und Pflegemaßnahmen

Basispflege / Einpflege

Die Basispflege wird vor der ersten Beanspruchung oder bei Bedarf durchgeführt. Durch die Pflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Vor der Pflegemaßnahme ist eine Reinigung mit **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** oder **Kiehl-Legnomat** durchzuführen. Zur Einpflege des Parkettbodens wird eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** zu 0,5 Liter kaltem Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Pflegemittel in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf dem Belag verteilen. Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, um Matt-Glanzstellen zu vermeiden.

Unterhaltsreinigung

Vor der Unterhaltsreinigung sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Reinigungstextil, Harbesen oder Staubsauger zu entfernen. Häufig wirken diese Verschmutzungen wie Schleifpapier und sind deshalb umgehend zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren durchgeführt. Dazu wird eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** zu 8 Liter Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche können zur Schädigung des Belages führen. Nachwischen mit einem trockenen Reinigungstextil nimmt zusätzlich noch den Restschmutz auf und minimiert die Gefahr von Schäden durch zu viel Nässe.

Unterhaltsreinigung Automat

Vor der Schaumreinigung mit **Kiehl-Legnomat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger zu entfernen. Häufig wirken diese Verschmutzungen wie Schleifpapier und sind deshalb umgehend zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Schaumverfahren mit **Kiehl-Legnomat** durchgeführt. Dazu werden 200ml **Kiehl-Legnomat** pro 10l Wasser im Scheuersaugautomaten eingesetzt.

Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit einem Scheuersaugautomaten in Kombination mit einer 0,5mm-Nylonbürste (maschinelle Nassreinigung). Die empfohlene Wassermenge liegt bei 1L/min.

Manuelle Dosierung: 200ml/10L Wasser, elektronisches Chemiedosierungssystem: 1:75

Unterhaltspflege

Vor der Unterhaltspflege mit **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger zu entfernen. Zur Auffrischung des angegriffenen Pflegefilms wird die Unterhaltspflege im Wischverfahren durchgeführt. Eine Dosierkappe (25 ml) zu 8 Liter kaltem Wasser geben. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen.

Spray-Cleanern

Das Spray-Cleanern ist durchzuführen, wenn sich unansehnliche Schichten durch das Pflegemittel aufgebaut haben oder wenn sich festhaftender Schmutz durch die obengenannte Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lässt. Eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** auf 0,5 Liter Wasser geben. Pflegefilm bis 5 m² Bodenfläche mit der Lösung sparsam besprühen. Mit einer Einscheibenmaschine (150 U/min – 400 U/min) und rotem Pad, auf der Bodenfläche zügig verarbeiten, so dass ein gleichmäßig feuchter Film entsteht. Dabei wird der Schmutz gelöst und vom Pad aufgenommen. Das Pad rechtzeitig gegen ein Sauberes austauschen!

Häufigkeit der Reinigungs- und Pflegemaßnahme				
Beanspruchung	Basispflege	Unterhaltsreinigung	Intervallpflege	Spray-Cleanern
Normale beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlaf- räume	Nach Bedarf	Wöchentlich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-4 Wochen	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore, Treppen, Büros	Nach Bedarf	Mindestens 2-mal pro Woche oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, mindestens 1-mal pro Woche	Je nach Beanspruchung oder alle 6-12 Monate
Sehr stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Schulen, Kasernen	Nach Bedarf	Täglich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-3 Tage	Je nach Beanspruchung oder alle 3-6 Monate
Turnhallen- und Mehrzweckhallen	Nach Bedarf	Täglich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-3 Tage	Je nach Beanspruchung oder alle 3-6 Monate

Hinweis:

- Ist durch die Sprayreinigung die gewünschte Oberfläche nicht herzustellen, muss die Oberfläche mit der Trockenreinigung überarbeitet werden. Bei Bedarf besteht die Möglichkeit den versiegelten bzw. beschichteten Parkettboden mit Kiehl-Legnodur-brillant/ -satina/ -Titan/ -TiGloss nachzuarbeiten. (vgl. entsprechendes Produktinformationsblatt)

Allgemeines

- Neue Oberflächen in den ersten Wochen schonend trocken reinigen. Empfehlungen der Hersteller beachten.
- Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen weichmacherfrei sein.
- Der größte Teil der Verschmutzung (ca. 90-95%) wird durch Begehen in ein Gebäude eingetragen. Im Eingangsbereich müssen ausreichend große Schmutzfangschleusen vorhanden sein, die regelmäßig gesäubert werden.
- Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.
- **Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche können zur Schädigung des Belages führen.**
- **Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20-22°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50%-60% ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.**

Pflegeanweisung gemäß DIN 18356 für geölte sowie gewachst-geölte Holzfußböden Kiehl-Parkettin-Konzentrat

KIEHL
die saubere Lösung

Seite 1 von 2

Stand 06-2023



Diese Pflegeanweisung gemäß **DIN 18356 Parkettarbeiten** ist gültig für alle geölten bzw. gewachst-geölte Holzfußböden. Durch die erfolgte Oberflächenbehandlung besitzt die Oberfläche des Holzes einen Schutz und ist daher weitgehend beständig gegen das Eindringen von Wasser.



Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel

Die Oberflächen aller Fußböden unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege zum Werterhalt erforderlich, die mit den Produkten **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** und **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** oder **Kiehl-Legnomat** durchgeführt wird.

Reinigungs- und Pflegemaßnahmen

Basispflege

Die Basispflege wird vor der ersten Beanspruchung oder bei Bedarf durchgeführt. Vor der Pflegemaßnahme ist eine Reinigung mit **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** durchzuführen. Eine Dosierkappe **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** zu 0,5 Liter kaltem Wasser geben. Ca. 250 ml verdünntes Konzentrat auf den Boden geben und sofort mit Wischwiesel oder Flachmopp in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf ca. 10 m² dünn verteilen.

Intervallpflege

Vor der Intervallpflege mit **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger zu entfernen. Zur Auffrischung des angegriffenen Pflegefilms wird die Intervallpflege im Nasswischverfahren durchgeführt. Eine Dosierkappe zu 8 Liter kaltem Wasser geben. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen.

Unterhaltsreinigung von Hand

Vor der Unterhaltsreinigung mit **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger zu entfernen. Häufig wirken diese Verschmutzungen wie Schleifpapier und sind deshalb umgehend zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren durchgeführt. Dazu werden 25 ml **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** (eine Dosierkappe) zu 8 Liter Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche kann zur Schädigung des Belages führen. Nachwischen mit einem trockenen Reinigungstextil nimmt zusätzlich noch den Restschmutz auf und minimiert die Gefahr von Schäden durch zu viel Nässe.

Unterhaltsreinigung Automat

Vor der Schaumreinigung mit **Kiehl-Legnomat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Harbesen oder Staubsauger zu entfernen. Häufig wirken diese Verschmutzungen wie Schleifpapier und sind deshalb umgehend zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Schaumverfahren mit **Kiehl-Legnomat** durchgeführt. Dazu werden 200 ml **Kiehl-Legnomat** pro 10 Liter Wasser im Scheuersaugautomaten eingesetzt.

Die Unterhaltsreinigung erfolgt mit einem Scheuersaugautomaten in Kombination mit einer 0,5 mm-Nylonbürste (maschinelle Nassreinigung). Die empfohlene Wassermenge liegt bei 1 L/min. Manuelle Dosierung: 200 ml/10 L Wasser, elektronisches Chemiedosierungssystem: 1:75

Spray-Cleanern

Das Spray-Cleanern ist durchzuführen, wenn sich unansehnliche Schichten durch das Pflegemittel aufgebaut haben oder wenn sich festanhaftender Schmutz durch die obengenannte Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lässt. Eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** auf 0,5 Liter Wasser geben. Pflegefilm bis 5 m² Bodenfläche mit der Lösung sparsam besprühen. Mit einer Einscheibenmaschine (150 U/min – 400 U/min) und rotem Pad, auf der Bodenfläche zügig verarbeiten, so dass ein gleichmäßig feuchter Film entsteht. Dabei wird der Schmutz gelöst und vom Pad aufgenommen. Das Pad rechtzeitig wenden oder gegen ein Sauberes austauschen!

Häufigkeit der Reinigungs- und Pflegemaßnahme				
Beanspruchung	Basispflege	Unterhaltsreinigung	Intervallpflege	Spray-Cleanern
Normale beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlaf- räume	Nach Bedarf	Wöchentlich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-4 Wochen	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore, Treppen, Büros	Nach Bedarf	Mindestens 2-mal pro Woche oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, mindestens 1-mal pro Woche	Je nach Beanspruchung oder alle 6-12 Monate
Sehr stark beanspruchte Böden, z. B. Gaststätten, Schulen, Kasernen	Nach Bedarf	Täglich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-3 Tage	Je nach Beanspruchung oder alle 3-6 Monate
Turnhallen- und Mehrzweckhallen	Nach Bedarf	Täglich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-3 Tage	Je nach Beanspruchung oder alle 3-6 Monate

Hinweis:

- Ist durch die Sprayreinigung die gewünschte Oberfläche nicht herzustellen, muss die Oberfläche mit der Trockenreinigung überarbeitet werden. **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** ersetzt bei geölte Oberflächen nicht das Nachölen, bei Bedarf mit **Kiehl-Basic-Oil**, **Kiehl-PurOil** oder **Kiehl-Eco-Refresher** die Oberfläche nachölen. (vgl. Produktinformationsblatt)

Allgemeines

- Neue Oberflächen in den ersten Wochen schonend trocken reinigen. Empfehlungen der Hersteller beachten.
- Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen weichmacherfrei sein.
- Der größte Teil der Verschmutzung (ca. 90-95%) wird durch Begehen in ein Gebäude eingetragen. Im Eingangsbereich müssen ausreichend große Schmutzfangschleusen vorhanden sein, die regelmäßig gesäubert werden.
- Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.
- Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche können zur Schädigung des Belages führen.**
- Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20-22°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50%-60% ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.**

**Pflegeanleitung gemäß DIN 18365
für Laminat-Bodenbeläge
Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat
Kiehl-Parkettin-Konzentrat**



Diese Pflegeanleitung gemäß **DIN 18365** gilt für Laminat-Bodenbeläge. Laminatfußböden besitzen eine sehr harte und dichte Oberflächenstruktur. Aus diesem Grund kann der Schmutz leicht entfernt werden. Ein Überschwemmen des Laminatfußbodens mit Wasser oder Reinigungsmittel ist zu vermeiden, weil die Seitenkanten der Nut- und Federverbindung- aber auch die Klickverbindungen sofort Wasser aufnehmen können und dadurch Schäden durch Aufquellen entstehen.



Benötigte Reinigungs- und Pflegemittel

Die Oberflächen aller Fußböden unterliegen, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege zum Werterhalt empfehlenswert, die mit den Produkten **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** und **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** durchgeführt wird.

Reinigungs- und Pflegemaßnahmen

Einpflege / Basispflege

Es ist zu empfehlen den Bodenbelag nach der Bauschluss-, Grundreinigung oder bei Bedarf einzupflegen. Durch die Pflege wird die Schmutzanhaftung verringert, der Belag gegen mechanische Einflüsse geschützt und die laufende Reinigung erleichtert. Vor der Pflegemaßnahme ist eine Reinigung mit **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** durchzuführen (vgl. Unterhaltsreinigung). Zur Einpflege des Laminatbelags wird eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** zu 0,5 Liter kaltem Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Pflegemittel in gleichmäßig überlappenden Bahnen auf dem Belag verteilen. Wichtig ist ein gleichmäßiger Auftrag, um Matt-Glanzstellen zu vermeiden.

Unterhaltsreinigung

Vor der Feuchtreinigung sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger zu entfernen. Häufig wirken diese Verschmutzungen wie Schleifpapier und sind deshalb umgehend zu entfernen. Zur Entfernung von anhaftendem Schmutz wird die Unterhaltsreinigung im Nasswischverfahren durchgeführt. Dazu wird eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat** zu 8 Liter Wasser gegeben. Reinigungstextil in Reinigungslösung tauchen und anschließend gründlich auspressen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen. Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche können zur Schädigung des Belages führen. Nachwischen mit einem trockenen Reinigungstextil nimmt zusätzlich noch den Restschmutz auf und minimiert die Gefahr von Schäden von zu viel Nässe.

Unterhaltspflege

Vor der Unterhaltspflege mit **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** sind lose aufliegende Grobverschmutzungen, wie z.B. Sand, mit einem Mopp, Haarbesen oder Staubsauger zu entfernen. Zur Auffrischung des angegriffenen Pflegefilms wird die Unterhaltspflege im Nasswischverfahren durchgeführt. Eine Dosierkappe (25 ml) zu 8 Liter kaltem Wasser geben. Bezug in die Reinigungslösung tauchen, gründlich auspressen und Fläche wischen. Das Reinigungstextil darf nicht mehr tropfen.

**Pflegeanleitung gemäß DIN 18365
für Laminat-Bodenbeläge
Kiehl-Parketto-Clean-Konzentrat
Kiehl-Parkettin-Konzentrat**



Spray-Cleanern

Das Spray-Cleanern ist durchzuführen, wenn sich unansehnliche Schichten durch das Pflegemittel aufgebaut haben oder wenn sich festhaftender Schmutz durch die oben genannte Unterhaltsreinigung nicht mehr entfernen lässt. Eine Dosierkappe (25 ml) **Kiehl-Parkettin-Konzentrat** auf 0,5 Liter Wasser geben. Pflegefilm bis 5 m² Bodenfläche mit der Lösung sparsam besprühen. Mit einer Einscheibenmaschine (150 U/min – 400 U/min) und rotem Pad, auf der Bodenfläche zügig verarbeiten, so dass ein gleichmäßig feuchter Film entsteht. Dabei wird der Schmutz gelöst und vom Pad aufgenommen. Das Pad rechtzeitig wenden oder gegen ein Sauberes austauschen!

Empfehlung für die der Reinigungs- und Pflegeintervalle

Beanspruchung	Basispflege	Unterhaltsreinigung	Unterhaltspflege	Spray-Cleanern
Normale beanspruchte Böden, z. B. Wohn-, Schlafräume	Nach Bedarf	Wöchentlich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-4 Wochen	Je nach Beanspruchung
Mittelstark beanspruchte Böden, z. B. Korridore, Treppen, Büros	Nach Bedarf	Mindestens 2-mal pro Woche oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, mindestens 1-mal pro Woche	Je nach Beanspruchung oder alle 6-12 Monate
Sehr stark beanspruchte Böden, z.B. Gaststätten, Schulen, Kasernen	Nach Bedarf	Täglich oder nach Bedarf öfter	Je nach Beanspruchung, alle 2-3 Tage	Je nach Beanspruchung oder alle 3-6 Monate

Allgemeines

- Die besonderen Pflegehinweise des Belagsherstellers bzw. die Merkblätter der EPLF sind zu beachten.
- Fußböden nie mit Stahlwolle, Scheuermitteln oder Schleifmitteln behandeln.
- Teppichunterlagen (Rutschbremsen) müssen weichmacherfrei sein.
- Der größte Teil der Verschmutzung (ca. 90-95%) wird durch Begehen in ein Gebäude eingetragen. Im Eingangsbereich müssen ausreichend große Schmutzfangschleusen vorhanden sein, die regelmäßig gesäubert werden.
- Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tische und Stuhlfüße sind mit geeigneten, z.B. kunststoffeingefassten Filzunterlagen zu bestücken.
- Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur weiche Rollen Typ W nach DIN EN 12529 verwenden, zusätzlich empfiehlt sich der Einsatz von geeigneten Unterlagen.
- **Zu nasses Wischen oder stehende Nässe auf der Oberfläche können zur Schädigung des Belages führen.**
- **Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Holzfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20-22°C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50%-60% ist das ideale Raumklima erreicht. Höhere Luftfeuchte wird das Holz zum Quellen bringen, während bei niedriger Luftfeuchte das Holz schwindet und sich dabei mehr oder minder große Fugen bilden können.**